

SUSKTS10040 許容引抜荷重計算書

株式会社タケネ

コンクリート躯体中に定着されたスカート形インサート 1 本当たりの許容引張力は、日本建築学会各種合成構造設計指針の頭付アンカーボルトの設計を参考とし、次の式で算定される。

$$P_{a1} = \phi_1 \cdot 0.31\sqrt{F_c} \cdot A_c$$

- P_{a1} : コーン上破壊により決まるインサート 1 本当たりの許容引張力 (N)
- ϕ_1 : 低減係数 (長期荷重用 1/3 短期荷重用 2/3)
- F_c : コンクリートの設計基準強度 30 (N/mm²) で計算する
- A_c : コンクリートのコーン上破壊面の有効水平投影面積 (mm²) (※下図参照)

有効水平投影面積 A_c の計算

- l_e : インサート全長 40 (mm)
- D : インサートスカート部直径 23 (mm)
- $A_c = 3.14 \cdot 40 \cdot (40 + 23) = 7913$ (mm²)

許容引抜荷重 (長期荷重時)

$$P_{a1} = 1/3 \cdot 0.31\sqrt{30} \cdot 7913 = 4479 \text{ (N)} \approx 4.5 \text{ (kN)} \text{ (※ 459kg)}$$

許容引抜荷重 (短期荷重時)

$$P_{a1} = 2/3 \cdot 0.31\sqrt{30} \cdot 7913 = 8957 \text{ (N)} \approx 9.0 \text{ (kN)} \text{ (※ 918kg)}$$

以上

※参考 M10 ボルト (ボルト安全率 5 とする)

通常ボルト保証荷重 3.6 (kN) (※ 367kg)
(強度区分 4.8)

焼入ボルト保証荷重 9.62 (kN) (※ 982kg)
(強度区分 10.9)

アイボルト使用荷重 1.47 (kN) (※ 150kg)

