

# SUSKTS36040 許容引抜荷重計算書

株式会社タケネ

コンクリート躯体中に定着されたスカート形インサート 1 本当たりの許容引張力は、日本建築学会各種合成構造設計指針の頭付アンカーボルトの設計を参考とし、次の式で算定される。

$$P_{a1} = \phi_1 \cdot 0.31\sqrt{F_c} \cdot A_c$$

- $P_{a1}$  : コーン上破壊により決まるインサート 1 本当たりの許容引張力 (N)
- $\phi_1$  : 低減係数 (長期荷重用 1/3 短期荷重用 2/3)
- $F_c$  : コンクリートの設計基準強度 30 (N/mm<sup>2</sup>) で計算する
- $A_c$  : コンクリートのコーン上破壊面の有効水平投影面積 (mm<sup>2</sup>) (※下図参照)

## 有効水平投影面積 $A_c$ の計算

- $l_e$  : インサート全長 40 (mm)
- $D$  : インサートスカート部直径 23 (mm)
- $A_c = 3.14 \cdot 40 \cdot (40 + 23) = 7913 \text{ (mm}^2\text{)}$

## 許容引抜荷重 (長期荷重時)

$$P_{a1} = 1/3 \cdot 0.31\sqrt{30} \cdot 7913 = 4479 \text{ (N)} \approx 4.5 \text{ (kN)} \text{ (※ 459kg)}$$

## 許容引抜荷重 (短期荷重時)

$$P_{a1} = 2/3 \cdot 0.31\sqrt{30} \cdot 7913 = 8957 \text{ (N)} \approx 9.0 \text{ (kN)} \text{ (※ 918kg)}$$

以上

※参考 M6 ボルト (ボルト安全率 5 とする)

通常ボルト保証荷重 1.25 (kN) (※ 128kg)  
(強度区分 4.8)

焼入ボルト保証荷重 3.34 (kN) (※ 341kg)  
(強度区分 10.9)

