

SUSSKS22150 許容引抜荷重計算書

株式会社タケネ

コンクリート躯体中に定着されたSUSSKSインサート1本当たりの許容引張力は、日本建築学会各種合成構造設計指針の頭付アンカーボルトの設計を参考とし、次の式で算定される。

$$P_{a1} = \phi_1 \cdot 0.31\sqrt{F_c} \cdot A_c$$

- P_{a1} : コーン上破壊により決まるインサート1本当たりの許容引張力(N)
- ϕ_1 : 低減係数 (長期荷重用 1/3 短期荷重用 2/3)
- F_c : コンクリートの設計基準強度 30(N/mm²)で計算する
- A_c : コンクリートのコーン上破壊面の有効水平投影面積(mm²) (※下図参照)

有効水平投影面積 A_c の計算

- l_e : インサートプレス部分深さ 125(mm)
- D : インサート材料径 (呼び直径) 32(mm)
- $A_c = 3.14 \cdot 125 \cdot (125 + 32) = 61623 \text{ (mm}^2\text{)}$

許容引抜荷重(長期荷重時)

$$P_{a1} = 1/3 \cdot 0.31\sqrt{30} \cdot 61623$$

$$= 34877 \text{ (N)} \approx \mathbf{34.9 \text{ (kN)}} \text{ (※3561kg)}$$

許容引抜荷重(短期荷重時)

$$P_{a1} = 2/3 \cdot 0.31\sqrt{30} \cdot 61623$$

$$= 69755 \text{ (N)} \approx \mathbf{69.8 \text{ (kN)}} \text{ (※7122kg)}$$

以上

※参考 M22 ボルト (ボルト安全率5とする)

通常ボルト保証荷重 18.8(kN) (※ 1918kg)
(強度区分 4.8)

焼入ボルト保証荷重 50.4(kN) (※ 5143kg)
(強度区分 10.9)

